
Волма гросс 30 кг

ВОЛМА

Гросс

штукатурка гипсовая
для выравнивания стен и потолков
легкая



9-10 кг

Оптимальный
расход



5-30 мм

Оптимальный диапазон
толщины



Экономичная



Пластичная
при нанесении

ОТ СЛОВ
К ДЕЛУ

30^{кг}



Цена руб Not Rated Yet
300 руб

[Ask a question about this product](#)

Описание	Бренд	ВОЛМА
	Сфера применения	для внутренних работ
	Основная фракция	гипс
	Вес (кг)	30
	Способ нанесения	ручной
	Страна	РОССИЯ

«ВОЛМА-Гросс» – сухая штукатурная смесь на основе гипсового вяжущего и заполнителя с применением минеральных и химических добавок, обеспечивающих высокую адгезию, водоудерживающую способность и оптимальное время работы.

Для выравнивания стен и потолков перед финишным шпаклеванием, наклейкой обоев, облицовкой керамической плиткой. Применяется внутри помещений с нормальной влажностью и температурой от +5 до +30°C. Для ручного нанесения.

Технические характеристики

Расход сухой смеси при толщине 10 мм: 9-10 кг на 1 кв.м

Рекомендованная толщина слоя для стен: 5-30 мм

Температура основания: от +5 до +30°C

Время полного высыхания 5-7 суток

Расход воды на 1 кг сухой смеси: 0,5-0,6 л

Начало схватывания не ранее 45 минут

Прочность на сжатие не менее 2 МПа

Применение

Подготовка основания

Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от пыли, грязи, масляных пятен и отслоений. Металлические элементы обработать средством, предотвращающим коррозию. Сильновпитывающие основания обработать грунтовкой «ВОЛМА-Универсал», гладкие и слабовпитывающие поверхности, для повышения адгезии штукатурной смеси обработать грунтовкой «ВОЛМА-Контакт».

Приготовление раствора

На 1 кг сухой смеси добавляется 0,5-0,6 л воды. В чистую пластмассовую емкость, наполненную чистой водой комнатной температуры, засыпать сухую смесь и перемешать до однородной массы профессиональным миксером или дрелью с насадкой. Дать отстояться раствору 2-3 минуты. При необходимости добавить сухую смесь или воду для получения нужной консистенции, и снова перемешать.

Нанесение

В течение 20 минут с момента затворения, полученный раствор нанести на поверхность слоем толщиной 5-30 мм с помощью штукатурного сокола или набрасывая кельмой.

Разравнивание

Штукатурную смесь на поверхности разровнять при помощи h-правила. При необходимости, для получения более толстого слоя, еще не затвердевший первый слой «начесать» штукатурным гребнем в форме ласточкиного хвоста. Второй слой штукатурки наносится только после высыхания первого слоя.

Высыхание

Время высыхания зависит от толщины штукатурного слоя, температуры и влажности в помещении и составляет в среднем 5-7 суток при толщине 10 мм. Для скорейшего высыхания штукатурки рекомендуется обеспечить в помещении хорошую вентиляцию.

После высыхания штукатурку рекомендуется обработать грунтовкой «ВОЛМА-Интерьер» или «ВОЛМА-Универсал» с целью улучшения адгезии при последующей финишной отделке поверхности.
